

TECNISCHES DATENBLATT 03.01.06



JUPOL Gold

Spitzendeckende waschbare Innenwandfarbe

1. Beschreibung und Anwendung

JUPOL GOLD ist eine auf Basis einer Wasserdispersion von polymeren Bindemitteln hergestellte hochdeckende Innenwandfarbe. Sie eignet sich als Neu- oder Auffrischungsanstrich an Wänden und Decken sowie zur Herstellung verschiedener dekorativer Techniken. Der trockene Farbfilm ist gut dampfdurchlässig und nassabriebbeständig (Klasse 2). Die Farbe kann auf gut haftende alte Dispersionsbeschichtungen, sämtliche Putze, gespachtelte Flächen, unverputzten Beton, Gipskartonplatten, Papier- oder Vlies-Tapeten, Tapeten aus Glasfasern, u.Ä. aufgetragen werden. Sie enthält keine Schwermetalle und zeichnet sich durch ihren extrem geringen Gehalt von flüchtigen organischen Stoffen aus.

2. Farbtöne

- weiß (Farbton 1001)
- Farbtöne aus der Farbkarte JUB Favourite Feelings A-G
- ein Abtönen bis zu Pastelltönen ist mit DIPI Super color möglich (bis zu 750 ml/15L weißer Farbe), stärkere Farbtöne werden mit DIPI-Konzentrat erzielt (bis zu 300 ml/15L weißer Farbe)
- unter bestimmten Bedingungen können auch Farbtöne nach besonderen Wünschen des Kunde geliefert werden.

Verschiedene Farben können untereinander im beliebigen Verhältnis gemischt werden!

3. Technische Daten

Verpackung	0.75l, 2l, 5l, 10l, 15l	
Dichte	~1,5 kg/dm ³	
Gehalt von flüchtigen organischen Stoffen HOS (VOC)	< 1 g/l	
EU VOC Grenzwert – Kategorie	A/a<30	
Verdünnen mit Wasser - Masse	5%	
Verdünnen mit Wasser – Volumen	~7,5%	
Trocknung	Fingertrocken	3h

T = +20 °C, rel. Luftfeuchtigkeit = 65 %		Geeignet für weitere Behandlung	4- 6h
Verbrauch			160-190 ml/m ² (für zwei Schichten)
Empfohlene Zahl der Schichten			1-2
Eigenschaften des trockenen Farbfilms	Klassifizierung nach EN 13300	Nassabriebbeständigkeit	beständig, Klasse 2
		Deckkraft	Klasse 2
		bei einer Ergiebigkeit von	8m ² /l
	Dampfdurchlässigkeit EN ISO 7783-2	Glanz	stumpfmatt
		μ, Koeffizient	<175
		Wert Sd (d = 100 m)	<0,023m Klasse 1 (hohe Dampfdurchlässigkeit)

4. Einbaubedingungen

Luft- und Oberflächentemperatur +5 °C bis +35 °C, rel. Luftfeuchtigkeit nicht über 80 %.

5. Vorbereitung des Untergrunds

Der Untergrund sollte fest, trocken und sauber sein, frei von schlecht haftenden Partikeln, Staub, Schalungsölrückständen, Fett und sonstigem Schmutz.

Neu aufgetragene Putz- und Ausgleichsmassen trocknen oder reifen unter normalen Bedingungen (T = +20 °C, relative Luftfeuchtigkeit = 65 %) mindestens 1 Tag pro mm Dicke. Bei Betonuntergründen beträgt die Trocknungszeit mindestens einen Monat. Von gefärbten Flächen alle wasserlöslichen Farbanstriche sowie Ölfarben-, Lack- und Emailanstriche entfernen. Schimmelbefallene Flächen vorab unbedingt desinfizieren.

Vor dem Erstanstrich unbedingt vorgrundieren. Wir empfehlen dazu die wasserverdünnte AKRYL Emulsion (in einem Verhältnis von 1 : 1), für anspruchsvollere und saugkräftigere Untergründe sollte jedoch wasserverdünnter Grundanstrich JUKOL Primer (in einem Verhältnis von 1 : 1) verwendet werden.

Bei Auffrischungsanstrichen und vor einem Auftragen auf Untergründe, die mit Dispersions-Spachtelmassen geglättet wurden, ist eine Grundierung üblicherweise nicht nötig.

„Weitere technische Angaben zu oben angeführten Grundanstrichen sind in den zugehörigen technischen Datenblättern zu finden.“

6. Verarbeitung

Die Farbe entsprechend mit Wasser verdünnen (siehe Tabelle oben).

Die Farbe in dem gleichen Farbton, mit der eine größere Fläche gestrichen wird, mindestens aus drei Eimern in einem genug großen Gefäß egalalisieren. Sobald ein Drittel dieser egalisierten Farbe verbraucht wird, neue Farbe hinzufügen und mit der restlichen Farbe egalalisieren. Egalisierung ist bei dem weißen Farbton nicht notwendig.

Jegliche »Korrektur« des Farbtones (Zugabe von Tönungsmitteln, Verdünnen usw.) während des Anstrichs ist nicht erlaubt.

Beim Einsatz der Farbe in den Bereichen, in denen aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit Schimmel- und Algenbefall möglich ist, 5 - 7,5 % (50 - 75 ml/l) JUBOCIDE Plus untermischen.

Bitte beachten, dass sich durch Hinzufügen von JUBOCID Plus die Deckkraft verringert.

7. Auftragen

Die Farbe wird entweder mit einer langflorigen Fell- oder Textilmalerrolle (Florlänge

von 18 bis 20 mm; aus Echt- oder Kunstfell beziehungsweise Textilbezug aus verschiedenen Kunstfasern – Polyamid, Dralon, Vestan, Nylon, Perlon oder

Polyester), einem Malerpinsel aufgetragen, die zum Auftragen von Dispersionswandfarben geeignet sind.

Die einzelnen Wandflächen ohne Unterbrechung vom äußeren Rand zum anderen streichen. Flächen, die mit einer normalen, langflorigen Malerrolle oder Spritzpistole unzugänglich sind (Ecken, Mulden, enge Leibungen u.ä.), immer als erste streichen und dazu geeignete Pinsel oder den Umständen angepasste kleinere Malerrollen zu Hilfe nehmen.

Die Farbe kann auch in einem Spritzverfahren aufgetragen werden, wobei Düse 517 und der Druck von minimal 60 Bar empfohlen sind.

Das Werkzeug sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

8. Pflege und Auffrischen der geschichteten Flächen

Gestrichene Flächen erfordern keine besonderen Pflegemaßnahmen. Nichthaftender Staub und sonstiger nichthaftender Schmutz kann abgefeigt oder abgesaugt werden. Haftenden Staub und hartnäckigere Flecken durch leichtes Reiben mit einem nassen Tuch oder mit einem in der Lösung gängiger Universal-Haushaltsreiniger getränkten Schwamm entfernen und die Oberfläche danach mit Wasser spülen.

Flächen, von denen Schmutz und Flecken auf die oben beschriebene Weise nicht zu entfernen sind, mit einem Auffrischungsauftrag in zwei Schichten streichen, so wie im Kapitel »Auftragen« beschrieben. Bei der Auffrischung weniger verschmutzten Oberflächen genügt meistens nur eine Schicht. Eine Grundierung bei Auffrischungsanstrichen ist nicht nötig.

9. Lagerung, Transportbedingungen und Haltbarkeit

Lagerung und Transport bei einer Temperatur von +5 °C bis +25 °C. Vor direkter Sonne schützen. Außer Reichweite von Kindern lagern. FROSTFREI LAGERN!

Bei einer Lagerung im original verschlossenen und unbeschädigten Gebinde: mindestens 24 Monate haltbar.

10. Sonstige Informationen

Die technischen Hinweise basieren auf unseren Erfahrungen und sollen zum Erreichen optimaler Resultate dienen. Für Schaden, die durch falsch gewählte Produkte, falsches Anwenden oder schlecht ausgeführte

Arbeiten verursacht wurden, übernehmen wir keinerlei Verantwortung. Wir übernehmen keine Haftung für Schaden, der entstanden ist, weil der Untergrund entweder nicht ordnungsgemäß oder mit ungeeigneten Materialien anderer Hersteller vorbereitet wurde. Beim Auftragen unserer Produkte auf bereits vorhandene Unterlagen oder auf vorgefertigte Unterlagen aus Materialien anderer Hersteller ist es zwingend erforderlich, vor dem Beginn der Arbeiten entsprechende Testfelder oder Flächen mit allen vorgesehenen JUB-Produkten gemäß den technischen Anweisungen herzustellen.

Sicherheitsmaßnahmen: Beachten Sie die Hinweise aus dem Sicherheitsblatt.

Der Farbton kann von dem Abdruck in der Farbtonkarte oder dem bestätigten Muster abweichen, die gesamte Farbabweichung ΔE_{2000} – gemäß der Norm ISO 7724/1-3 und gemäß dem mathematischen Modell CIE DE2000 – beträgt maximal 1,5 für Farbtöne aus der JUB Farbtonkarte FARBEN UND PUTZE, bzw. 2,5 für die Farbtöne der Farbkarten NCS und RAL. Prüfungsmaßgebend ist der rechtmäßig getrocknete Farbtonauftrag auf der Testfläche und der

Standardobjekt-Farbton, der im TRC JUB d.o.o. aufbewahrt wird. Die Farbe, die nach anderen Farbtonkarten erstellt wurde, ist für die verfügbaren JUB-Basisfarbtöne und Abtönpasten die bestmögliche Annäherung, daher kann die gesamte Farbtonabweichung von dem erwünschten Farbton auch über den oben genannten Grenzwerten liegen. Die Farbtonabweichung, welche die Folge ungeeigneter Arbeitsbedingungen, einer Materialvorbereitung, die nicht den Hinweisen dieses technischen Merkblattes entspricht, des Nichtbefolgens der Ausgleichsregeln, des Auftragens auf einen nicht entsprechend vorbereiteten, zu saugstarkem oder saugschwachen, mehr oder weniger rauen, feuchtem oder ungenügend trockenem Untergrund ist, kann nicht als Reklamationsgrundlage dienen.

Dieses technische Merkblatt ergänzt und ersetzt alle vorgehenden Ausgaben, wir behalten uns eventuelle spätere Änderungen und Ergänzungen vor.

Zeichen und Ausstellungsdatum: TRC-067/24-čad, 30.01.2025

JUB d.o.o.

Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, Slovenija

T: 01 588 41 00 (h.c.), 01 588 42 17 (prodaja), 01 588 42 18 ali 080 15 56 svetovanje

E: jub.info@jub.si

jub.eu

